

## Jakostní požadavky na překližkárenskou výrobu BK



Rozsah vad		Jakostní třída - DYAS 1 (D1)	Jakostní třída - DYAS 2 (D2)	Jakostní třída - DYAS 3 (D3)
Suky	zdravé	Výřezy musí být do délky 1,8 m bezsuké, v další části se dovoluje 1 zdravý suk do 2,5 cm na každý započatý metr délky, očka se dovolují	Výřezy musí být do délky 1,8 m bezsuké, v další části se dovoluje 1 zdravý suk do 3,5 cm v počtu 1 ks na 1 m délky, do 1 cm se suky neuvažují	Výřezy musí být do délky 1,8 m bezsuké, v další části se dovoluje 1 zdravý suk do 3,5 cm v počtu 1 ks na 1 m délky, do 1 cm se suky neuvažují
	nezdravé			
	zarostlé			
Trhliny	dřeňové	dovolují se rovné do délky 1/10 tloušťky čela	dovolují se rovné do délky 1/8 tloušťky čela	dovolují se rovné do délky 1/8 tloušťky čela
	odlupčivé	dovolují se do vzdálenosti 5 cm od dřeně	dovolují se do vzdálenosti 5 cm od dřeně	dovolují se do vzdálenosti 5 cm od dřeně
	mrazové	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se
	výsušné	čelní nepronicající se dovolují bez omezení	čelní nepronicající se dovolují bez omezení	čelní nepronicající se dovolují bez omezení
Křivost jednoduchá		dovoluje se do 2%	dovoluje se do 2%	dovoluje se do 2%
Točitost		dovoluje se do 1 cm na 1 metr délky	dovoluje se do 2 cm na 1 metr délky	dovoluje se do 2 cm na 1 metr délky
Nepravé jádro		dovoluje zdravé okrouhlé s příznaky zbarvení do 1/4 tloušťky čela	dovoluje se jen okrouhlé s příznaky zbarvení do 1/2 tloušťky čela	dovoluje se jen okrouhlé s příznaky zbarvení do 2/3 tloušťky čela
Zbarvení bělí		nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
Hniloba	jádra	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
	bělí	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
Zapaření		nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
Poškození hmyzem		dovoluje se jen povrchové	dovoluje se jen povrchové	dovoluje se jen povrchové
Mechanické poškození včetně výr.trhlin		nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
Ostatní		nejmenší průměr čepu je <b>40 cm</b> bez kůry, <b>min. délka 5 m, max.délka 12 m</b> , stoupání po <b>0,5 m</b> , maximální průměr oddenku <b>70 cm</b> , ostatní vady zde neuvedené se nedovolují	nejmenší průměr čepu je <b>30 cm</b> bez kůry, <b>min. délka 5 m, max.délka 12 m</b> , stoupání po <b>0,5 m</b> , maximální průměr oddenku <b>70 cm</b> , ostatní vady zde neuvedené se nedovolují	nejmenší průměr čepu je <b>35 cm</b> bez kůry, <b>min. délka 5 m, max.délka 12 m</b> , stoupání po <b>0,5 m</b> , maximální průměr oddenku <b>70 cm</b> , ostatní vady zde neuvedené se nedovolují

**Sdružené vářezy:** Kmen se může sestavovat z více kvalit. Jako sdružené výřezy je možné nakupovat pouze kvality D1, D2 a D3.

### Základní požadavky:

- minimální délka sdruženého výřezu musí být 8m
- délka jakosti D1 a D2 ve sdruženém výřezu musí být min. 5m
- v cennějším výřezu se nedovolují středové bonifikace
- lze kombinovat všechny 3 jakosti (D1, D2 a D3)